

Ενδεικτική χημική ανάλυση χονδροσύρματος

SAE 1006:

C-0.0040% , Mn-0.373% , Si-0.24% , S-0.022% , P-0.008%

SAE 1008:

C-0.069% , Mn-0.393% ,Si-0.040% , S-0.026% , P-0.011%